



# Pannon Falap-Lemez Kft.

## Használati útmutató

---

Termék megnevezése:	<b>OSB-3</b>
Felépítés:	hánclap 3 rétegben
Méret:	2500 × 675 / 1250 mm
Vastagság:	12 - 22 mm
Tömeg:	620-650 kg /m <sup>3</sup>
Ragasztás:	EN 300
Emisszió:	E1
Szabvány:	EN 13986; EN 1058/EN 789; EN 1195/EN 12871; EN 12871
Származás:	Lengyelország

A **Pannon Falap – Lemez Kft által forgalmazott** OSB lapok 90 %-ban fa alapanyagból készülnek. A fa hámozása után hosszú, lapos forgácsokat hasítanak (100 mm hosszú és 0,6 mm vastag), majd ezeket egymásra merőlegesen ragasztják és préselik.

Az OSB különösen alkalmas külső és belső falak, padló, mennyezet, szerkezeti elemek kialakítására, de felhasználható többek között lépcsők, kiállítási felépítmények, kerítések, kialakításánál és csomagolóanyagként is.

**Megmunkálás:** A lemezek megmunkálására a faiparban általánosan használt gépek, szerszámok alkalmasak. Elővágóval rendelkező fűrészgépek, keményfém betétes, nagy fordulatszámú vágó-fúró szerszámok javítják a megmunkálás minőségét.

**FIGYELEM:** A falemezek gyúlékonyak. Tilos a terméket közvetlen nyílt láng, erős sugárzó hő hatásának kitenni! Kemény tárgyak a felületen maradandó sérüléseket okozhatnak. Koncentrált savak károsítják a terméket.

Az OSB lap vetemedhet. A vetemedés nem képezi reklamáció alapját.

A termék komposztálható vagy ártalmatlanítható hulladéklerakó helyen. A táblákat komposztálás előtt fel kell aprítani.

Minimum 700°C égési hőmérséklet esetén a bevonat nélküli, fenolgyanta- vagy melaminbevonatos vagy hagyományos festékekkel lefestett rétegelt lemezek nem termelnek több káros égési gázt, mint a normál fa elégetése. Magasabb sűrűségének köszönhetően a rétegelt lemez fűtőértéke magasabb, mint a tömörfáé.

E használati útmutatót a Pannon Falap-Lemez Kft. a gyártóktól kapott információk alapján állította össze.